



TVCI 多金属气相防锈纸技术数据单

产品名称：60SL 多金属淋膜气相防锈纸

描述：浸润 VCI 气相缓蚀剂的单面覆膜的中性牛皮纸，适用于多金属产品的长期防锈储存，无有毒物质

终端使用：防锈包装

执行标准：根据国家及行业标准 QB/T 1319-2010 执行防锈效能测试

供应形式：卷状/片状

颜色：棕黄色

气味：轻微

定量：≥77 克/平米

厚度：0.09mm±0.01mm

有效 VCI 成分：≥10 克/平米

含湿率：5-7%

埃尔门多夫撕裂试验：纵向撕裂度 (mN)：≥1200

横向撕裂度 (mN)：≥1200

抗张强度：纵向抗张强度 (kN/m)：≥7

横向抗张强度 (kN/m)：≥5

推荐用途：适用于铁磁性和非铁磁性金属包括钢、铁、紫铜、黄铜、锌、镀锌、铝等多种金属的防锈储存

仓储：正常原始包装放置于干燥避光的环境中，建议仓储时间为 12 个月；

拆封后未用完的产品，需用原包装或类似的包装密封保存。

产品使用注意事项：

- 1.操作人员包装时需要佩戴干净的手套，以免手上汗渍影响防锈；
- 2.已污损的防锈纸不建议重复使用；
- 3.防锈纸为内层包装，与需要防锈保护的工件不宜超过 30cm
- 4.生产时边用边取，减少防锈纸暴露时间